

・本基準は、QTEC試験基準の抜粋です。詳細は、最寄の事務所等にご確認下さい。

・染色堅牢度は、白・生成り以外の全色を対象とする。

・添付白布は綿・絹とする。(必要に応じて、綿・ナイロンとすることも出来る) ただし、ドライクリーニングは多織交織布1号、昇華はポリエステル・綿とする。

試験項目		品目	ジャケット、コート類	スカート、パンツ類	セーター類	カットソー類	布帛シャツ	下着類	寝衣類	水着類	タオル類	靴下類	手袋類	帽子類	マフラー類	寝具用品類	床敷物類	備考					
染色堅牢度 (級以上)	耐光	JIS L 0842 第3露光法	変退色	4(3)	4(3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	・()内は、天然皮革、淡色、カジュアル用途衣料に適用 ・蛍光増白剤の影響による黄変、白濁は判定から除外					
	洗濯	JIS L 0844 A-1,A-2	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	・水洗い表示品に適用 ・()内は濃淡組合せ品に適用 ・デニム:変退色3-4級以上、汚染2-3級以上				
			汚染	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	・毛、絹、アセテート、天然皮革素材はA-1法				
	汗	JIS L 0848	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	・毛・絹素材:汚染2-3級以上 ・()内は、濃淡組合せ品に適用				
			汚染	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	・天然皮革は変退色3級以上、汚染2級以上				
	摩擦	JIS L 0849 II形	乾燥	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	・()内はデニム、別珍、コール天、起毛品、特殊プリント、フロック加工品、天然皮革に適用			
			湿潤	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	・セルロース系繊維素材の濃色:湿潤2級以上			
	汗・耐光	JIS L 0888 B法	変退色	3(3-4)	3(3-4)	3	3(3-4)	3(3-4)	3	3	4	3	3	3	3-4	3	3	3	・()内はセルロース系繊維素材で夏用のジャケット・パンツ・シャツ・ブラウス及びスポーツ衣料に適用				
	ドライクリーニング	JIS L 0860 A-1,B-1	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	・ドライクリーニング表示品に適用 ・()内は濃淡組合せ品に適用			
			汚染	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	・A-1法、B-1法の選定は、表示に従う			
塩素処理水	JIS L 0884 A法、B法	変退色	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	・水着以外は、セルロース系繊維素材に適用 ・水着はB法				
色抜き	大丸法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	・濃淡組合せ品に適用				
昇華	JIS L 0854	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	・ポリエステル素材に適用			
		汚染	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
寸法変化率 (%以内)	洗濯	絵表示通り タンブル乾燥	織地	±3	±3	-	-	±4	±5	±4	±4	±4	着用 に支障 が無い こと	着用 に支障 が無い こと	±3	±4	±4 (袋地±3)	±4	・水洗い表示品に適用 ・よこ編み、楊柳等伸縮性のある製品で着用 に支障のないものは横方向の縮みを判定から除外				
			よこ編み	-5~0	-5~0	-8~0	-8~0	-	-8~0	-8~0	-8~0	-8~0			-8~0	-8~0	-8~0						
			その他	-3~0	-3~0	-6~0	-6~0	-	-6~0	-6~0	-6~0	-6~0			-6~0	-6~0	-6~0						
		絵表示通り 自然乾燥	織地	±3	±3	-	-	±4	±5	±4	±4	±4			±4	±4	±4	±4		±4	±4	±4	
			よこ編み	-5~+2	-5~+2	-6~+5	-6~+5	-	-8~+5	-6~+5	-6~+5	-6~+5			-6~+5	-6~+5	-6~+5	-6~+5		-6~+5	-6~+5	-6~+5	
			その他	-3~+2	-3~+2	-	-	±3	±3	±3	±3	±3			±3	±3	±3	±3		±3	±3	±3	
	ドライクリーニング	JIS L 1096 J-1,J-2	織地	±3 (±2)	±3	丈-5~+3 幅-6~+5	丈-5~+3 幅-6~+5	-	±3	丈-5~+3 幅-6~+5	丈-5~+3 幅-6~+5	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	・水洗い不可、ドライクリーニング可表示 製品に適用 ・()内は、紳士服(スーツ)に適用			
			その他	±3	±3	-	-	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2				
	プレス	JIS L 1096 H-2	織地	±2	±2	-	-	±2	±2	±2	±2	±2	-	-	±2	±2	±2	±2	±2				
			編地	±3	±3	±3	±3	-	±3	±3	±3	±3	-	-	±3	±3	±3	±3	±3				
引裂強さ	(N以上)	JIS L 1096 D法	10(7)	10(7)	-	-	7	7	7	10(7)	7	-	7	10(7)	7	10(7)	10(7)	10(7)	・織地に適用 ・()内は、薄地に適用 ・スポーツ衣料は15N以上、スラックスは13N以上、裏地は5N以上				
破裂強さ	(kPa以上)	JIS L 1096 A法	500 (400)	500 (400)	400 (300)	400 (300)	-	300	400 (300)	400 (300)	300	400	300	400 (300)	300	400 (300)	400 (300)	400 (300)	・編地に適用 ・()内は、薄地に適用 ・ポリウレタン等の弾性糸使用品は判定より除外(水着以外) ・レース生地は、判定より除外				
摩擦強さ	(回以上)	JIS L 1096 ユニホーム形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500(1000)	-	-	-	-	-	-	・()内は、ビジネスソックスに適用				
滑脱抵抗力	(mm以内)	JIS L 1096 B法 薄地49.0N 厚地117.7N	3(5)	3(5)	-	-	3(5)	3(5)	3(5)	3(5)	-	-	-	3(5)	-	3(5)	-	-	・織地に適用 ・()内は、厚地に適用				
ピリング	(級以上)	JIS L 1076 A法	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	・()内は、合繊混、獣毛混に適用 ・起毛品は判定より除外				
	(号以上)	JIS L 1076 C法	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-					
パイル保持性	(級以上、mN以上)	JIS L 1075 A法準拠B法	3-4 (2)	3-4 (2)	(2)	(2)	3-4	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4 (2)	・別珍、コール天に適用 ・()内は、ニットペロアに適用 ・【I】内は、タオル地(ループパイル)に適用【JIS L 1075 B法】				
毛羽付着	(級以上)	QTEC法	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	・起毛品に適用 ・()内は、獣毛混に適用				
ホルムアルデヒド	(以下)	厚生省令 第34号	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	・法規制品に適用 ・()内は、乳幼児用品以外の一般品に適用				